HASIT
Construiește natural



HASIT 162

Tinci de var ciment

Domenii de utilizare:	Tinci pe bază de var ciment cu aplicare în unul sau mai multe straturi, la interior și exterior. Fațade, pereți interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării, etc. Nu se utilizează pe suporturi cu umiditate sau afectate de săruri.
Compoziţie:	• Var hidratat • Ciment • Nisip de calitate superioară • Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării • Mineral
Proprietăţi:	• Prelucrare ușoară • Suprafață de calitate • Randament ridicat
Condiţii punere în operă:	În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C. În decursul punerii în operă și întăririi, minim 3 zile, suprafețele trebuie portejate de îngheț.
Suportul:	Suportul trebuie să fie uscat, curat, fără porțiuni înghețate, absorbant, plan, aspru, rezistent și fără materiale ce pot forma un strat separator precum uleiuri sau grăsimi. Verificarea suportului trebuie făcută conform DIN 18350 Suporturile cu absorbție puternică trebuie udate în prealabil.
Pregătirea suportului:	Se recomandă prealabil controlul suportului cu metoda de zgâriere.
Pregătire:	La aplicare manuală materialul se amestecă omogen cu malaxor electric cu necesarul de apă prezentat la datele tehnice și se trage pe suport. Timp de amestecare 2 -3 minute.
Punere în operă:	La aplicare manuală se trage pe suport iar după intrarea în priză se drișcuiește umed. La aplicarea mecaniată se utlizează mașini de tencuit uzuale și se finisează cu gletieră. În decursul prizei - în special la utlizarea echipamentelor de încălzit - trebuie asigurată ventilația adecvată a spațiilor. Nu este permisă încălzirea directă a tencuielii. Vopsele sau tapeturile pot fi aplicate după întărirea completă a materialului (cca. 4 săptămâni). În decursul uscării trebuie asigurată ventilație adecvată.
Atenție specială:	Normativele și fișele tehnice în domeniu trebuie respectate. Se recomandă aplicarea unui strat cu grosime de 1-3 mm sau două straturi de 1-2 mm.
Asigurarea calității:	Produsul este monitorizat continuu în laboratorul intern și extern.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Valabilitate / depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Valabilitate / depozitare: 9 luni. Conținut redus de crom conform directivei europene 1907/2006/EC Anexa XVII la 20°C și 65% umiditate relativă. Data producției inscripționată pe ambalaj.
Informații pericole:	Informații detaliate de securitate sunt diponibile în fișa tehnică de securitate. Consultaţi fişele de securitate înainte de utilizare. Conține ciment / var hidratat. Xi iritant. Protejați ochii și pielea.

Date tehnice:

Număr articol	
Cantitate per unitate	25 kg/Sack
Unități per palet	48 Sack/Pal.
Granulație	0- 0,7 mm
Consum	ca. 1,1 kg/m²/mm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de stratul suport și de modul de punere în operă.



HASIT 162

Tinci de var ciment

Date tehnice:

Număr articol	
Necesar apă de malaxare	ca. 6 ltr./EH
Grosime minimă strat tencuială	≥ 1 mm
Coeficient de difuzie la vapori de apă μ (SR EN 1015-19)	25
Timp de uscare	24 h/mm
Conductivitate termică λ 10,dry	≤ 0,93 W/mK(Tabellenwert) pentru P=50%
Rezistență la compresiune (28 zile)	CS I (0,4 - 2,5 N/mm²)
Reacție la foc	A1
MG (EN 998-1)	GP CS I W1

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.