

HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

HASIT AG 651 CLASSIK

Adeziv placare ceramică C1 TE

Domenii de utilizare:

Este recomandat pentru lipirea plăcilor ceramice la interior și plăcilor ceramice la exterior cu expunere redusă la umiditate, în pat subţire pe beton, tencuială şi şape, pe pereţi şi podele. Pentru aplicarea materialelor de placare pe pereţi şi podele spre exemplu în spaţii de locuit, garaje,subsoluri,duşuri, toalete şi băi, cu izolație adecvată.

Proprietăţi:

- În stare uscată este rezistent la umiditate crescută şi constantă
- Aderența în condiții normale la interior ≥ 1 N/mm²

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	**99**
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	48 UM/Pal.
Culoare	gri
Granulație	0 - 0,7 mm
Consum	ca. 1,3 kg/m²/mm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Necesar apă de malaxare	ca. 7 l/UM
Grosime strat	1 - 5 mm
Rezistența la smulgere	≥ 0,5 N/mm²
Rezistența la smulgere	≥ 0,5 N/mm²
Timp de prelucrare (EN1015_9)	4 h
Rezistent	7 z
Circulabil	ca. 24 h
Depozitare	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.
Timp deschis de lucru	30 min

Compoziţie:

- Ciment
- Nisip sortat
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare
- Mineral

Întărire:

Hidratare

Suportul:

Suportul trebuie să fie rezistent, curat, fără materiale ce pot forma un strat separator (ex. ulei de cofrare). Eventualele straturi fragile la suprafaţa betonului trebuie îndepărtate. Suportul pentru placare trebuie să fie plan pe verticală şi orizontală. Podelele din beton brut se pot egaliza cu şapă autonivelantă Hasit FN 610. Şapele pe bază de ciment trebuie să aibă maxim 2% umiditate reziduală, în cazul încălzirlor în pardoseală max. 1,5%. Şapele andiditice sau pe bază de ipsos trebuie să aibă maxim 0,5%, în cazul sistemelor de încălzire în pardoseală 0,3%. Suporturile trebue să aibă rezistenţa adecvată solcitărilor ulterioare. În băi şi duşuri este necesară hidroizolarea cu Hasit Sockelflex/Optiflex şi AS 910 bandă izolatoare la îmbinarea pereţilor cu pardoseală. La materiale de construcţie speciale trebuie luate în calcul indicaţiile producătorilor.



HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

HASIT AG 651 CLASSIK

Adeziv placare ceramică C1 TE

Pregătirea suportului:	Suporturile cu absorbţie ridicată pe bază de ciment, BCA, se amorsează cu AP 300 Amorsă universală. Vârsta minimă a şapelor de ciment sau anhidritice înainte se aplicarea adezivului 28 de zile, la beton 6 luni. Şapele anhidritice sau pe bază de ipsos trebuie şlefuite înainte de amorsarea cu AP 320 Punte de aderenţă.
Pregătire:	Se amestecă omogen cu malaxor puternic, eventual cu o cantitate redusă de apă până se obţine consistenţa de aplicare. Se lasă în repaus cca. 5 minute după care se amestecă scurt, încă odată.
Punere în operă:	Adezivul se întinde cu partea lisată a gletierei cu zimți și se trage la piaptăn cu partea zimțată. Dacă este necesară aplicarea fără goluri (zona cu umiditate constantă), se aplică în tehnica Floating-Buttering, adezivul fiind aplicat atât pe suport cât şi pe materialul de placare. Nu întindeţi mai mult adeziv decât poate fi prelucrat în intervalul deschis de lucru. Dimensiunea canelurilor gletierei trebuie aleasă în aşa fel încât să fie asigurat contactul pe minim 65% pe suprafaţa de contact a materialului de placare. Gletiera cu dinţi în pat subţire Se utilizează malaxor adecvat amestecării materialelor vâscoase precum adezivii pentru placare ceramică. Dacă se depășește timpul în care se poate aplica se recomandă tragerea la piaptăn cu adeziv proaspăt a suprafeței . Astfel se întrerupe pelicula formată pe suprafață.
Informații punere în operă:	Plăcile se așează cu o mișcare prin presare, în pat subțire, iar poziția poate fi corectată în decurs de 10 minute după așezare.
Asigurarea calității:	Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. 9 luni.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.